

## CC-Dr. Schutz GmbH

Fabrication et distribution de produits de nettoyage et d'entretien de sols et de systèmes de nettoyage.

Entwicklung · Produktion · Logistik

CC-Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30  
D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)51 52-9779-0  
Fax: +49-(0)51 52-9779-30

info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

### Information produit

## ScratchFix PU Repair pinceau

### 1. Description du produit

Le PINCEAU PU spécial pour remplir les rayures sur les revêtements plastiques. Aspect mat, bonne adhésion, séchage rapide et simple à utiliser.

### 2. Domaine d'application

Sols plastiques ayant reçu une couche de protection à l'usine ou un traitement de Protecteur PU/PUR.

### 3. Mode d'emploi

Avant l'application, le revêtement de sol doit être soigneusement nettoyé et être exempt de salissures et de graisse. Avec la cale en plastique, gomez les rayures, les plus profondes, en diagonale afin d'éliminer les bords qui affleurent. Avec le chiffon de ponçage gris, égalisez dans le sens de la rayure. Enlever la poussière fine avec un chiffon humide.

Secouez énergiquement le PINCEAU avant l'emploi, pendant env. 15 secondes, et aéré le, capuchon enlevé. (Avant la première utilisation, rincez la pointe du pinceau et sécher la à l'aide d'un chiffon en coton.) Pour ce faire, tenez le PINCEAU avec la pointe vers le haut et appuyez sur « PRESS ». Ensuite, tenez la pointe vers le bas et appuyez encore une fois sur « PRESS » et laissez échapper une goutte sur un chiffon. Imprégnez légèrement avec précaution toute la longueur de la rayure. Après séchage (10-15 min.) gomez éventuellement les différences de brillance avec la cale en plastique en diagonale de la rayure. Après emploi, rincez à l'eau et laissez sécher la pointe du pinceau.

Nous vous conseillons, par ailleurs, de traiter ensuite toutes les rayures avec le PU REPAIR SPRAY (voir l'Information produit du PU REPAIR SPRAY). L'homogénéité éventuel de brillance est obtenu avec le chiffon de ponçage gris. Pour ce faire, une fois le vernis complètement sec (observez un temps de séchage de 45-60 min.), dépolissez légèrement sans pression dans la direction du grain du bois. En cas de réparation partielle, des différences optiques par rapport à la surface non traitée ne sont pas à exclure (p.ex. une différence de degré d'éclat). Ceci n'est pas le cas lors d'une rénovation complète (p.ex. avec un PROTECTEUR PU). Les rayures très profondes (dans la couche d'usure) ne peuvent pas être éliminées complètement.

### 4. Données techniques

Degré de brillance : mat = 6 – 8 GE (mesure 60°)

Durée de stabilité : au moins 24 mois (dans l'emballage original fermé)

Sec à la poussière : après 1-2 min. (selon les conditions climatiques locaux)

Résistance à la marche : après env. 6 h



Protection ultérieure : Après le nettoyage intensif, l'application d'un revêtement de PROTECTEUR PU est possible.

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

## 5. Conditionnement

11 ml - Pinceau

*La présente notice de nettoyage et d'entretien a été élaborée en toute bonne foi et selon la pointe du développement technique. Aucun dommage n'est donc possible si les conseils d'utilisation indiqués et les remarques concernant les matériaux auxquels ces produits se destinent sont strictement respectés. Mais l'utilisation de nos produits ayant cependant lieu en dehors de nos possibilités de contrôle, elle est de votre propre responsabilité et ne vous dispense pas de faire vous-même un essai des produits que nous vous livrons pour vérifier qu'ils sont appropriés et conformément aux buts prévus. Nos conseils sont donc sans engagement et ne peuvent – également concernant les droits de protection éventuels de tiers – être invoqués comme fondement de responsabilité pour des réclamations. Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes sont nulles et non avenues avec l'édition de la présente Information produit.*

